

Tooteleht

BauderPIR M

Soojustusplaat



Toote kirjaldus	Jäik polüüretaanistvahust soojusisolatsiooniplaat, mille mõlemal küljel on mineraalfiisist laminaat.			
Kasutusala	Madala soojusjuhtivusega soojusisolatsioon kasutamiseks lamekatuste hüdroisolatsiooni all nii kasutatavatel kui ka mittekasutatavatel lamekatustel.			
Pinnakate	Peal:	mineraalfiis		
	All:	mineraalfiis		
Plaadi serv	Sulundiga võimalik alates 40mm paksusest. Alates 120mm võimalik ainult sulundiga			
Kirjeldus	PU-EN13165-T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)2-CS(10\Y)120-TR80			
Artikli number (Paksus)	4800 0020 (20 mm) 4800 0030 (30 mm) 4800 0040 (40 mm) 4800 0050 (50 mm) 4800 0060 (60 mm)	4800 0050 (80 mm) 4800 0100 (100 mm) 4810 0040 (40 mm) 4810 0050 (50 mm) 4810 0060 (60 mm)	4810 0080 (80 mm) 4810 0100 (100 mm) 4810 0120 (120 mm) 4810 0140 (140 mm) 4810 0160 (160 mm)	4810 0180 (180 mm) 4810 0200 (200 mm) 4810 0220 (220 mm) 4810 0240 (240 mm)

Omadus	Katsemeetod	Ühik	Väärtus
Välismõõdud	EN 822	mm	2400 x 600
Paigaldusmõõdud	EN 822	mm	1185 x 585
Paksus	EN 823	mm	Paksus M: 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 Paksus MF: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240
Tuletundlikkus	EN 13501-1	Klass	E
Survetugevus	EN 826	kPa	≥120
Soojusjuhtivus (λD) - (EU)	EN 13165	W/mK	λD = 0,027: 20 – 79 mm λD = 0,026: 80 – 119 mm λD = 0,025: 120 – 240 mm
Veeimavus	EN 12087	Vol%	max. 3
PIR Indeks	-	-	> 250

NPD = toimivust pole deklareeritud – status quo: 0324

Märkus Püsiv survetugevus nt terrassidel 2400 kg/m² (24 kPa) (24 KN/m²), 2% kompressioon paksuse kohta. BauderPIR M ei sisalda halogeenitud paisuaineid ega HBCD-d. Järgige paigaldusjuhiseid.

Ladustamine Soojusisolatsiooni tuleb transportida ja hoida niiskuse, lahtise leegi ja otsese päikesevalguse eest kaitstult.

Utiliseerimine Jäigast polüüretaanvahust jäätmed on tavajäät (Euroopa jäätmekataloogi EWC number 17 06 04 "Isolatsioonimaterjal").

Lisainformatsioon Kõige värskemad dokumendid, brošüürid, paigaldusjuhised jne, on saadaval internetis aadressil www.bauder.eu



Teavitatud asutus: FIW München, 0751
EN 13165



Paul Bauder GmbH & Co. KG Korntaler Landstrasse 63, D 70499 Stuttgart
Telefon 0711/88 07-0 - Telefax 0711/88 07-300
www.bauder.de

Bauder jätab endale õiguse neid andmeid eelneva teavitamata uuendada. Printimisel või salvestamisel ei ole see dokument kontrollitud. Toote kasutamiseks kontrollige alati uusimate versioonide olemasolu Bauderi veebilehelt: www.bauder.eu
Toote sobivuse ja vastavuse tagamiseks kehtivatele juhenditele, eeskirjadele, seadustele, projektinõuetele, spetsifikatsioonidele ja paigaldustehnikatele tuleb selle toote ettenähtud kasutamist Bauderiga konsulteerida.