

Tooteleht

BauderPIR FA-TE

Soojustusplaat



Toote kirjaldus	Jäik polüuretaanvahtplaat, mis on mõlemalt poolt kaetud alumiiniumiga.		
Kasutusala	Madala soojusjuhtivusega soojusisolatsioon kasutamiseks lamekatuste hüdrosolatsiooni all või põrandates.		
Pinnakate	Peal:	Alumiinium	
	All:	Alumiinium	
Plaadi serv	Alates 60mm paksusest on võimalik sulundiga		
Kirjeldus	PU-EN13165-T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)2-CS(10\Y)120-TR50-DLT(2)5-WS(P)0,1		
Artikli number (Paksus)	4400 4020 (20 mm)	4400 4080 (80 mm)	4400 4180 (180 mm)
	4400 4030 (30 mm)	4400 4100 (100 mm)	4400 4200 (200 mm)
	4400 4040 (40 mm)	4400 4120 (120 mm)	4400 4220 (220 mm)
	4400 4050 (50 mm)	4400 4140 (140 mm)	4400 4240 (240 mm)
	4400 4060 (60 mm)	4400 4160 (160 mm)	



Omadus	Katsemeetod	Ühik	Väärtus
Välismõõdud	EN 822	mm	1200 x 600
Paksus	EN 823	mm	Paksus 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240
Tuletundlikkus	EN 13501-1	Klass	E
Survetugevus	EN 826	kPa	≥120
Soojusjuhtivus (λD) - (EU)	EN 13165	W/mK	0.022
Veeimavus	EN 12087	Vol%	max. 3
PIR Indeks	-	-	> 250

NPD = toimivust pole deklareeritud – status quo: 0823

Märkus	Püsiv survetugevus nt terrassidel 2400 kg/m ² (24 kPa) (24 KN/m ²), 2% kompressioon paksuse kohta. BauderPIR FA-TE ei sisalda halogeenitud paisuaineid ega HBCD-d. Järgige paigaldusjuhiseid.
Ladustamine	Soojusisolatsiooni tuleb transportida ja hoida niiskuse, lahtise leegi ja otsese päikesevalguse eest kaitstult.
Utiliseerimine	Jäigast polüüretaanvahust jäätmed on tavajäätde (Euroopa jäätmekataloogi EWC number 17 06 04 "Isolatsioonimaterjal").
Lisainformatsioon	Kõige värskemad dokumendid, brošüürid, paigaldusjuhised jne, on saadaval internetis aadressil www.bauder.eu



Teavitatud asutus: FIW München, 0751
EN 13165



Paul Bauder GmbH & Co. KG Korntaler Landstrasse 63, D 70499 Stuttgart
Telefon 0711/88 07-0 - Telefax 0711/88 07-300
www.bauder.de

Bauder jätab endale õiguse neid andmeid eelneva teavitamata uuendada. Printimisel või salvestamisel ei ole see dokument kontrollitud. Toote kasutamiseks kontrollige alati uusimate versioonide olemasolu Bauderi veebilehelt: www.bauder.eu
Toote sobivuse ja vastavuse tagamiseks kehtivatele juhenditele, eeskirjadele, seadustele, projektinõuetele, spetsifikatsioonidele ja paigaldustehnikatele tuleb selle toote ettenähtud kasutamist Bauderiga konsulteerida.