

Tooteleht

Bauder EP 3 t

Katuse aluskiht



Toote kirjaldus	Elastomeeriga modifitseeritud bituumenrullmaterjal. Gaasipõletiga paigaldatav.		
Kasutusala	Aluskiht mitmekihilises lamekatusesüsteemis.		
Pinnakate	Peal:	Vilgukivi, mica	
	All:	Termosulav polüetüleen	
Armeeringu tüüp ja kaal	Polüesterfliis 160 g/m²		
Artikli number	1920 0001		

Omadus	Katsemeetod	Ühik	Väärtus
Pikkus	EN 1848-1	m	10
Laius	EN 1848-1	m	1
Paksus	EN 1848-1	mm	3
Paindlikkus madalal temperatuuril, peal	EN 1109	°C	≤-20
Paindlikkus madalal temperatuuril, all	EN 1109	°C	≤-20
Kuumuskindlus, peal	EN 1110	°C	≥100
Kuumuskindlus, all	EN 1110	°C	≥100
Maksimaalne tõmbejõud, piki	EN 12311-1	N/50mm	≥500
Maksimaalne tõmbejõud, risti	EN 12311-1	N/50mm	≥500
Pikenemine max. Tõmbejõul, piki	EN 12311-1	%	≥15
Pikenemine max. Tõmbejõul, risti	EN 12311-1	%	≥15
Sirgus	EN 1848-1	mm/10m	<20
Veekindlus	EN 1928	-	läbitud
Tuletundlikkus	EN 13501-1	Klass	E
Väline tuletundlikkus ^{a)}	CEN/TS 1187	-	NPD
Nähtavad defektid	EN 1850-1	-	puuduvad
Koorumiskindlus	EN 12316-1	N/50mm	NPD
Nihketugevus	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Torketugevus	EN 12691	mm	NPD
Vastupidavus staatilisele koormusele	EN 12730	kg	NPD
Mõõtmete täpsus	EN 1107-1	%	NPD
Vastupidavuse omadused	EN 1109	°C	NPD

^{a)} testitud süsteemides

NPD = toimivust pole deklareeritud – status quo: 0523



Teavitatud asutus: GPB, 1724
EN 13707, EN 13969

Paul Bauder GmbH & Co. KG Korntaler Landstrasse 63, D 70499 Stuttgart
Telefon 0711/88 07-0 - Telefax 0711/88 07-300
www.bauder.de

Bauder jätab endale õiguse neid andmeid eelneva teavitamata uuendada. Printimisel või salvestamisel ei ole see dokument kontrollitud. Toote kasutamiseks kontrollige alati uusimate versioonide olemasolu Bauderi veebilehelt: www.bauder.eu
Toote sobivuse ja vastavuse tagamiseks kehtivatele juhenditele, eeskirjadele, seadustele, projektinõuetele, spetsifikatsioonidele ja paigaldustehnikatele tuleb selle toote ettenähtud kasutamist Bauderiga konsulteerida.

Tooteleht

Bauder EP 3 t

Katuse aluskiht



Ladustamine

Bituumenrulle tuleb ladustada ja transportida püstasendis ning kaitsta UV-kiirguse, niiskuse ja kuumuse eest. Temperatuurivahemik ladustamisel +5°C kuni +30°C

Kaubaaluse suurus

Alusel 20 rulli / 200m²

Utiliseerimine

Bituumenjäätmel on ehitusjääde. Euroopa Jäätmekataloogi jäätmekood 17 03 02 "Tõrvavaba bituumen"

Lisainformatsioon

Kõige värskemad dokumendid, brošüürid, paigaldusjuhised jne, on saadaval internetis aadressil www.bauder.eu



Teavitatud asutus: GPB, 1724
EN 13707, EN 13969